



# VerdeFloor HF

Sistema de Poliuretano Cemento para Áreas de Trabajo Pesado

## DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Los sistemas VerdeFloor representan la nueva generación en tecnología de pisos en poliuretano cemento. Estos sistemas de pisos, con base en ingredientes biológicos, contienen aceite de soya y están empacados en envases respetuosos del medio ambiente.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VerdeFloor HF es un sistema de piso para trabajo pesado, sin uniones, normalmente instalado entre 6 mm y 9 mm de espesor. VerdeFloor HF es extremadamente fuerte y resistente al choque térmico, el impacto, la abrasión y la exposición a químicos. VerdeFloor HF está formulado con un aditivo natural resistente al crecimiento de hongos, de acuerdo con lo establecido en el ASTM G-21.

## PROPIEDADES A 21 °C

Resistencia a la Compresión (ASTM C-579).....	7,800 psi
Resistencia Elástica (ASTM C-307) .....	975 psi
Resistencia a la Flexión (ASTM C-580) .....	1,900 psi
Adherencia (ASTM D-4541) .....	100% Falla en el Concreto
Resistencia al Impacto, in/lbs (ASTM D-4226) .....	>160 in-lb
COV.....	5 gm/l
Resistencia al Crecimiento de Hongos (ASTM G-21).....	Pasa, calificación 1

Los datos descritos muestran resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas. Se pueden presentar variaciones en los datos presentados. Los métodos de prueba pueden cambiar cuando se considere necesario.

## DATOS PARA INSTALACIÓN

Temperatura de aplicación - ambiente .....	4–29°C
Temperatura de aplicación - material .....	10–27°C
Vida Útil .....	6 meses
Trabajabilidad a 25°C.....	15 minutos
Tráfico a 25°C .....	Ligero: 12 hours /Pesado: 24 horas
Completamente Curado a 25°C .....	7 días

Consulte la Guía de Aplicación de VerdeFloor para información adicional sobre la instalación del sistema.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. VerdeFloor HF no ofrece estabilidad en el color. Con el tiempo, presentará cambio en el color.
2. Los sistemas de pisos VerdeFloor no deben ser instalados sobre concreto húmedo.
3. El concreto debe tener una inclinación al desagüe para prevenir agua o químicos empozados.
4. Los derrames deben ser retirados lo más pronto posible para prevenir riesgos de resbalones o caídas.
5. Antes de su instalación, confirmar el desempeño del sistema en áreas con uso de productos químicos.
6. Realizar la preparación del sustrato de acuerdo con la sección “Preparación de la Superficie” de este documento.
7. Siga instrucciones detalladas en la “Guía de Aplicación VerdeFloor”.
8. Durante el uso del producto, utilice siempre ropa de protección, de acuerdo con la reglamentación de OSHA.
9. Consulte las Hojas de Seguridad para precauciones detalladas de seguridad.
10. Para uso industrial y comercial. Solo debe ser instalado por profesionales capacitados.

## FICHA TÉCNICA

### BENEFICIOS

- Sin juntas, ni uniones. Acabado higiénico.
- Superficie resistente a la abrasión y el impacto, ideal para áreas de trabajo pesado y tráfico de montacargas.
- Bajo olor. instalación rápida y curado rápido.
- Excelente resistencia a los químicos y la corrosión.
- Resistente a temperaturas altas, 121 °C.
- Resistente a los choques térmicos y a la limpieza con vapor de agua.
- Resistente a la transmisión de humedad.
- Superficie antideslizante. Cumple con las recomendaciones de la ADA.
- Resistente al crecimiento de hongos, de acuerdo con el estándar ASTM-G-21.

### USOS

- Plantas de Procesamiento de Alimentos y Bebidas
- Plantas de Procesamiento Químico
- Plantas de Productos Farmacéuticos
- Plantas de Procesamiento de Papel
- Áreas de Procesos Húmedos y Empaque
- Cocinas Comerciales
- Áreas de Congelación y Refrigeración
- Áreas de Carga de Baterías
- Zonas de Carga y Descarga de Camiones

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Poliuretano Cemento

### APLICACIÓN

6 mm a 9 mm – Recubrimiento Monolítico, de aplicación con llana

### COLORES DISPONIBLES

Red, Dark Red, Gray, Dark Gray, Tan, Green, Blue, Light Blue, Safety Yellow

### EMPAQUE Y COBERTURA

½ Galón Parte A y ½ Galón Parte B  
1 Bolsa de Relleno HF  
1 Pigmento en Polvo

2.1 m<sup>2</sup>/unidad para un piso terminado de 6 mm

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**Concreto:** Aplicar solamente sobre concreto seco y limpiado adecuadamente, libre de recubrimientos, sellantes, compuestos para secado, aceites, grasas o cualquier otro contaminante.

- *Idealmente, el concreto nuevo se debe haber secado por lo menos por 14 días para reducir la posible formación de grietas de contracción en el concreto. Los sistemas VerdeFloor pueden ser instalados después de 7 días o cuando el concreto alcanza una resistencia a la compresión mínima de 3.500 psi, lo cual permite una preparación adecuada de la superficie. Sin embargo, el movimiento por secado temprano y la contracción o formación de grietas que puedan ocurrir en el concreto se reflejarán en el acabado del sistema VerdeFloor.*
- *El concreto que ha sido contaminado con productos químicos o cualquier otro material extraño debe ser neutralizado o removido.*
- *Remover cualquier lechada o capa superficial débil, incluyendo el acabado de escoba.*
- *El concreto debe tener una resistencia elástica mínima de al menos 300 psi de acuerdo con el ASTM D-4541.*
- *El perfil de la superficie debe ser CSP-5 o mayor, de acuerdo a lo establecido por el estándar #03732 del ICRI (Instituto Internacional de Reparación del Concreto) para recubrimientos para concreto, produciendo un perfil semejante al papel de lija de grano 40 o más gruesa. Prepare la superficie con medios mecánicos para lograr el perfil deseado.*
- *Todas las irregularidades de la superficie: grietas, juntas de dilatación, juntas de control del concreto y terminaciones deben tratarse adecuadamente y prepararse antes de la aplicación del recubrimiento. Juntas en movimiento y grietas se reflejarán en el sistema VerdeFloor instalado.*

**Para más detalles, consulte la "Guía de Aplicación VerdeFloor".**

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**IMPORTANTE** – Siga las instrucciones de aplicación detalladas en la "Guía de Aplicación VerdeFloor" y las instrucciones de seguridad que aparecen en las Hojas de Seguridad. Copias disponibles bajo solicitud. Las siguientes instrucciones de instalación son solo una referencia y no deben tomarse como información con todo incluido. Los sistemas VerdeFloor deben ser instalados únicamente por personal capacitado, con experiencia en instalaciones de recubrimientos en poliuretano cemento.

1. Para evitar el levantamiento o de-laminación, los anclajes (mínimo 8 mm de ancho X 8 mm de profundidad) se deben hacer en todas las terminaciones, juntas, columnas, puertas y desagües. Ver los dibujos de los detalles de construcción VerdeFloor.
2. Limpie la arena y el polvo del concreto preparado, donde se va a instalar el sistema.
3. Use VerdeFloor CB Cove Base para instalar curvas sanitarias cuando se requiera. Las curvas sanitarias se pueden instalar antes o después de la instalación del sistema VerdeFloor HF dependiendo de la especificación y el resultado deseado.
4. Es muy importante que se utilicen el mezclador y la paleta adecuados para asegurar una mezcla completa y reducir el riesgo de aire excesivo en la mezcla. Verdia recomienda el uso de un mezclador de MAN-U-FAB M-61 (1 HP) con un balde de 10 galones y un brazo de mezcla TR4-10 ([www.mixall.com](http://www.mixall.com))
5. Con el mezclador funcionando, vierta ½ galón de Parte A en el balde.
6. Agregue 1 bolsa de pigmento en polvo a la Parte A y mezcle por 15 segundos.
7. Vierta ½ galón de Parte B y mezcle por otros 15 segundos.
8. Gradualmente agregue todo el contenido de la bolsa de relleno VerdeFloor HF a la mezcla líquida y mezcle bien, por alrededor de 2 minutos, hasta que todas las partículas queden bien húmedas.
9. Inmediatamente después de realizar la mezcla (entre 3 minutos), vierta la mezcla del sistema VerdeFloor HF sobre el concreto con un grosor ligeramente mayor al del acabado deseado, utilizando una caja dosificadora o realizando aplicación a mano con llana.
10. Aplique el mortero sobre la superficie, utilizando una llana lisa de acero para emparejar la superficie. Todos los trazos finales deben hacerse en la misma dirección. No pase la llana de forma excesiva sobre el mortero. El material debe ser aplicado con un espesor final de 6 mm a 9 mm. Para espesores superiores a 2.5 cm, agregue a la mezcla 25 libras de gravilla de 9 mm, seca y limpia, para ayudar a reducir el calor generado durante el curado.
11. Inmediatamente después, pase ligeramente un rodillo fenólico sobre la superficie, no más de 2 veces (hacia adelante y hacia atrás). El uso excesivo del rodillo reduce el acabado antideslizante.  
*IMPORTANTE: El uso tardío o con mucha presión del rodillo puede inducir a la formación de poros en la superficie.*
12. Cubra los bordes contiguos en menos de 10 minutos para asegurar un borde limpio. La instalación de "bordes húmedos" es imprescindible en grandes instalaciones para evitar líneas y crestas sobre el piso terminado.

© 2016 Verdia Derechos de autor. Todos los derechos reservados. Información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Comuníquese con Verdia para obtener las fichas técnica, hojas de seguridad e instrucciones de aplicación más actualizadas.

V1 Rev 05/16

Verdia garantiza que sus productos están libres de defectos en sus materiales y fabricación. La única obligación de Verdia y la solución exclusiva del comprador en relación con los productos estarán limitadas, a discreción de Verdia, a la sustitución de productos no conformes con la presente garantía o un crédito en la cuenta del comprador en el importe de la factura de los productos no conformes. Cualquier reclamo bajo esta garantía debe ser realizado por escrito, por el Comprador a Verdia, dentro de los cinco días del descubrimiento del defecto que se reclame, pero en ningún caso después de la fecha de vencimiento del producto o un año a partir de la fecha de entrega, lo que ocurra primero. Si el comprador no notifica a Verdia de tal inconformidad como se requiere en el presente documento impedirá que el comprador una resolución de acuerdo con esta garantía. **Verdia no ofrece ninguna otra garantía con respecto a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita o legal, tales como las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, se aplicarán. En ningún caso Verdia será responsable por los daños consecuentes o indirectos.** Cualquier recomendación o sugerencia relacionada con el uso de los productos elaborados por Verdia, ya sea en su literatura técnica, o en respuesta a una pregunta específica, se basa en datos que se consideran confiables. Sin embargo, los productos y la información están destinados a ser utilizados por compradores que poseen experiencia y conocimientos en la industria, por lo cual el comprador es responsable de verificar la idoneidad de los productos para su uso particular, y se entenderá que el Comprador lo ha hecho, a su propia discreción y riesgo. La variación en los cambios del medio ambiente en los procedimientos de uso, o la extrapolación de los datos puede provocar resultados no satisfactorios. Verdia no puede garantizar que el color corresponde a la muestra, si se proporciona.