



NXT™ Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve

DS-503.0E-0414

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

NXT™ Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Líneatelefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NXT Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve es un aditivo látex diseñado especialmente para usar con NXT Skim en aplicaciones directas sobre pisos vinílicos con respaldo sin amortiguación y revestimiento de compuesto vinílico (VCT) existentes.

Sustratos adecuados (usar sólo en interiores)

- Vinilo en rollo sin amortiguación
- Revestimiento de compuesto vinílico (VCT)

Ventajas

- Aumenta la resistencia adhesiva de NXT Skim
- Fácil de mezclar y aplicar cuando se mezcla con NXT Skim
- Consistencia suave

Presentación

Bidón de 4.8 ℓ (5 cuartos de gal.), 4 bidones por caja, 28 cajas por paleta

Color

Blanco

Rendimiento aproximado

(2.1 cuartos de gal.) cuando se mezcla con una bolsa de 4.5 kg (10 libras) de NXT Skim

Hasta 23.2 m² (250 pies²) si se aplica en una capa delgada de 0 mm de espesor

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por cinco (5) años si se almacenan a temperaturas mayores de 0 °C (32 °F) y menores de 43 °C (110 °F).

Limitaciones

- No mezclar con ningún otro producto, únicamente con NXT Skim.
- No instale NXT Skim sobre tablero de partículas, cartón prensado, madera prensada (Masonite®), paneles de luan, amianto, materiales de parcheo a base de yeso, asfalto, alquitrán de hulla, hormigón aislante liviano o cualquier otro material dimensionalmente inestable.
- No se recomienda utilizar NXT Skim en lugares donde se transita con vehículos de ruedas de acero.
- Para usar sólo en interiores.
- No instalar si la temperatura de la superficie es menor a 4 °C (40 °F) o mayor a 32 °C (90 °F).
- No se debe instalar sobre superficies pintadas.
- No se debe exceder la proporción de mezcla recomendada en las instrucciones de mezclado.
- No aplique NXT Skim sobre membranas impermeabilizantes y de supresión de grietas.
- Los adhesivos/mástiques, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use una membrana impermeabilizante LATICRETE® sobre NXT SKim seco.
- No debe usarse en aplicaciones sumergidas.

Nota: la deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo las cargas concentradas, debe cumplir con todos los requisitos del fabricante del acabado de piso y del código de la construcción vigente.

Precauciones

Antes de usar un producto LATICRETE®:

- Lea y comprenda la especificación del producto y la hoja de datos de seguridad del material.
- Visite www.laticrete.com para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación.
- Si tiene alguna duda, comuníquese con el Representante Técnico de Ventas local de LATICRETE.
- Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del material.
- Si el clima es frío, evite el tránsito sobre el trabajo terminado hasta que cure por completo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las especificaciones técnicas y de productos LATICRETE son representativos pero reflejan los procedimientos de las pruebas realizadas en condiciones de laboratorio. El desempeño real en el área de trabajo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas en el área de trabajo presentarán variaciones debido a los factores críticos del lugar de la obra.

Espesor de la aplicación	Capa delgada de 0 a 25 mm (de 0 a 1 pulg.)
Se puede pisar	60 a 100 minutos a 21 °C (70 °F)
Resistencia adhesiva a la tracción (ASTM C 1583)	3.55 MPa (515 psi)
Resistencia flexional 28 días de curado (ASTM C 348)	7.4 MPa (1075 psi)
Resistencia a la compresión 28 días de curado (ASTM C 1708)	28 días: 11 MPa (1600 psi)
Tiempo de fraguado (ASTM C1708)	Inicial: 60 min. Final: 100 min.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

- Limpie el sustrato para eliminar polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura y toda clase de contaminantes que puedan inhibir la adherencia. No debe usar productos químicos para limpiar el sustrato. Aspire para eliminar todas las partículas sueltas.
- Elimine por completo la cera o cualquier otro recubrimiento. Raspe las superficies lisas. Lave y enjuague con abundante agua limpia. Deje secar.
- Compruebe la resistencia adhesiva de la superficie del sustrato. Si no se obtiene una resistencia adhesiva mínima de 0.5 MPa (72 psi) o si el sustrato está contaminado, quite los contaminantes mediante medios mecánicos. Vuelva a comprobar la resistencia adhesiva de la superficie.
- Inspeccione la para detectar juntas de contracción, juntas de construcción y grietas en el sustrato que puede estar sometido a movimientos después de la instalación de NXT™ Skim. Estas se deben mantener como juntas en la superficie nueva.
- Mantenga la temperatura del sustrato entre 4 y 32 °C (40 y 90 °F) durante la aplicación y la temperatura del aire entre 10 y 32 °C (50 y 90 °F) durante el secado. Ventile adecuadamente para obtener un secado uniforme.

Mezclado

Mezcle de 2.0 a 2.2 litros (2.1 a 2.3 cuartos de gal.) de NXT Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve por cada bolsa de 4.5 kg (10 libras) de NXT Skim. Agregue NXT Skim a NXT Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve y mezcle durante 2 a 3 minutos con una mezcladora de uso intensivo (650 rpm) hasta obtener una mezcla sin grumos. Nota: el material se puede mezclar nuevamente para prolongar el tiempo útil de empleo, pero NO se debe agregar más NXT Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve al volver a mezclar. Para mezclar pequeñas cantidades, mezcle 1 parte de NXT Aditivo Para Nivelación de Superficies en Relieve en 2 partes del producto en polvo.

Aplicación

Aplique la mezcla al sustrato con llana metálica en un espesor de 0 a 25 mm (de 0 a 1 pulg.) para todas las superficies. Después del fraguado inicial del material (aprox. 60 minutos), elimine todas las marcas de traslape, uniones y falta de uniformidad con llana de acero. Extienda el producto pero no se exceda en el uso de la llana. Se puede transitar sobre el material después de 60 a 100 minutos, según el espesor.

Instalación del piso

El acabado del piso se puede instalar en solo 60 minutos después de la aplicación, según el espesor, las condiciones de secado y el tipo de acabado del piso. Para obtener instrucciones de instalación e información sobre restricciones, condiciones de humedad y compatibilidad, siempre consulte las recomendaciones del fabricante del acabado del piso.

Recuerde siempre realizar pruebas de rendimiento, idoneidad y compatibilidad de los sistemas de acabado del piso antes de su aplicación. Se deben instalar superficies de muestra, a modo de prueba de campo, que sean representativas de toda la superficie y a fin de realizar pruebas para el uso previsto.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.com.

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY sin acabado no requieren mantenimiento, pero el desempeño y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono: + 1.203.393.0010, ext. 235
Fax: + 1.203.393.1948

Material sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener literatura sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web: www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web: www.laticrete.com. A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE® Estados Unidos y Canadá)
DS 506.0E: NXT™ Skim