

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	01/04/2022
LOTE	16-0223



DESCRIPCIÓN

Fortan sellador de poliuretano en salchicha 600ml

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Suave.

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de servicio -40 hasta los 80°C.
- Resistente a la intemperie.
- Especial para el sellado de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos.
- Especial para el sellado de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos.

APLICACIONES:

- Vidrio.
- Metal.
- Concreto.
- Ladrillo.
- Juntas con alto movimiento y emboquillados.
- Cerámica.
- Madera.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Contenido	Color	Formación de película.	Temperatura de servicio	Profundidad de curado 24H	Profundidad de curado 7D
16-0223	600 ml	Gris	30- 60 Min.	-40 – 80 (°C)	2mm	6mm

VENTAJAS

- Curado rápido.
- No corrosión a sustratos.
- Excelente adherencia.
- Buena capacidad de desplazamiento.
- Pintable.
- Alto rendimiento técnico.

EDICIÓN N° 1

REVISIÓN N° 1

FECHA 01/04/2022

CLAVE 16-0223

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Poliuretano.

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Llenado.
- Empacado.
- Etiquetado.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Consistencia.
- Tiempo de secado.
- Merma.
- Adherencia.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL

12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C, humedad entre 30% -70%.

BASE QUÍMICA

COLOR

TIEMPO DE PELADO

MECANISMO DE CURADO

GRAVEDAD ESPECIFICA

TEMPERATURA DE SERVICIO, °C

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MAX)

ALARGAMIENTO A LA ROTURA

DUREZA SHORE A, 24H

DUREZA SHORE A, 7D

CONTENIDO SOLIDO

PROFUNDIDAD DE CURADO 24H

PROFUNDIDAD DE CURADO 7D

POLIURETANO

Gris

150 MIN

CURADO POR HUMEDAD

1.35

-40-80 °C

0.5MPA

1200%

25

35

95%

2MM

6MM

EXELENTE ADHESIÓN EN MATERIALES COMO:

VIDRIO



METAL



CONCRETO



LADRILLO

