

BASE XTREME

PRODUCTO

Bases con cuarzos micronizado y excelente trabajabilidad y dureza por combinación de resinas de última generación desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE. Producto previo a la colocación de cualquier material micronizado. No precisa lijado por su espectacular calibrado.



DESCRIPCION

Pasta a base de cemento para revestir pisos y paredes.

VENTAJAS

Buena fluidez y trabajabilidad Base Extrem espe. por capa de 0,5 a 0,6 mm. Fácil limpieza, con trapo húmedo y detergente neutro. Aporta gran dureza y resistencia al sustrato.

CAMPO DE APLICACION

Adecuado para revestir y decorar parámetros verticales y horizontales de espacios comerciales y residenciales, tipo tiendas, oficinas, restaurantes, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, parques temáticos, etc.

Muebles, estanterías, encimeras. Revestimientos cerámicos de baños y cocinas. Apto para piscinas mediante el sistema Varnish Pool (Ver ficha técnica).

El sistema es apto para suelos con calefacción radiante siempre y cuando se haya aplicado la instalación de la misma con sus protecciones homologadas, así como los morteros de base autonivelantes apropiados para que no trasladen problemas de fisuración a las capas exteriores y por tanto al sistema.

USOS

- Para renovar suelos existentes o reemplaza moquetas
- Puede ser aplicado tanto para pisos como en paredes dada su gran adherencia.
- Adhiere a bases firmes con mordiente
- Puede colocarse tanto en interior y exterior.
- Disponible en amplia gama de colores.

APLICACION

Según la mezcla de agua, con menos líquido (amasado compacto), conseguimos un acabado más homogéneo, rustico y muy resistente, apto para acabado visto, o para

preparado de posterior aplicación de 2 manos de microcemento porcelánico fino, 1 ó 2 de médium o 1 de rustico, consiguiendo un efecto algo estriado y más rustico

al mismo tiempo que resistente.

Proporción de agua de adicción 21%.

CONSUMO

El consumo es aproximadamente de:
1,1 kg por capa y m2 (según soporte)

PRECAUCIONES ESPECIALES

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C ni superior a 30°C. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONSERVACION

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.



CARACTERÍSTICAS

CONCEPTO

RESULTADO

Tipo.....	Polvo porcelánico
Aspecto:	Polvo blanco.
Densidad aparente:	En polvo: 1.500 kg/m ³ .
Endurecido:	2.200kg/m ³ .
Vida de la mezcla:	7 Horas.
Tiempo abierto:	2 Horas.
Resistencias mecánicas	(EN 1015-11):
Compresión 28 días:	>55 N/mm ² .
Flexión 28 días: >.....	10 N/mm ² Sistema
Adherencia al hormigón:	28 días: 2 N/mm ² .
Espesor máximo de aplicación por capa:	0,5 a 0,6 mm por capa.
Reacción al fuego (EN 13501-1):	A1.
Presentación:	- 20 kg Base Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
Mezcla líquida:	Hasta conseguir una pasta homogénea, (21% de agua aprox.

PRESENTACION

Base
Cubeta de 20 Kg
Palet 36 Ud.

