



NXT™ PARCHE



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

NXT™ Parche

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

Para obtener información sobre el distribuidor:
Tel.: +52 (477) 928 0740, 41 +52 (477) 761 2074
incomx.com.mx

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NXT Parche es un parche de calidad superior y de secado rápido que está diseñado para usar sobre la mayoría de los sustratos. Su fórmula a base de cemento es ideal para rellenos profundos de 3 a 38 mm (1/8 pulg. a 1 1/2 pulg.) por capa.

Sustratos adecuados

- Hormigón
- Revestimiento vinílico*
- Terrazo de cemento
- Madera contrachapada grado exterior*
- Revestimiento cerámico y piedra
- Capas de mortero de cemento
- Panel de cemento
- Unidades de mampostería de cemento

*Sólo en interiores

Ventajas

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Resistencia de adhesión excepcional
- Fácil de mezclar y aplicar
- De secado rápido: se puede instalar el acabado del piso en solo 40 minutos
- Se puede aplicar directamente sobre hormigón para pruebas con el 95 % de HR o menos según la norma ASTM F2170

Presentación

Bolsa de 11.3 kg (25 libras), 64 bolsas por paleta

Color

Gris

Rendimiento aproximado

Por bolsa de 11.3 kg (25 libras)

Espesor nominal	Rendimiento aproximado
3 mm (1/8 pulg.)	3.0 m ² (32.5 pies ²)
6 mm (1/4 pulg.)	1.5 m ² (16.3 pies ²)
13 mm (1/2 pulg.)	0.8 m ² (8.1 pies ²)
25 mm (1 pulg.)	0.4 m ² (4.1 pies ²)
38 mm (1 1/2 pulg.)	0.3 m ² (2.7 pies ²)

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por un (1) año* si se almacenan lejos del suelo en un lugar seco.

*La humedad elevada disminuye la vida útil en almacenamiento del producto envasado.

Limitaciones

- No instale NXT Parche sobre tablero de partículas, cartón prensado, tablero de virutas orientadas, madera prensada (Masonite®), paneles de luan, amianto, materiales de parcheo a base de yeso, asfalto, alquitrán de hulla, hormigón aislante liviano o cualquier otro material dimensionalmente inestable.
- No se recomienda utilizar NXT Parche en lugares donde se transita con vehículos de ruedas de acero.
- No se debe instalar cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 4 °C (40 °F) o por encima de los 32 °C (90 °F).
- No se debe instalar sobre superficies pintadas.
- No se debe exceder la proporción de mezcla recomendada en las instrucciones de mezclado. El exceso de agua debilitará las propiedades del producto.
- Nunca mezcle con cemento ni aditivos.
- No debe usarse como superficie de desgaste.
- No aplique LATICRETE NXT PARCHE sobre membranas impermeabilizantes y de supresión de grietas.
- Los adhesivos/mástiques, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use una

membrana impermeabilizante LATICRETE sobre LATICRETE NXT Parche seco.

- No debe usarse en aplicaciones sumergidas.

Nota: la deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo las cargas concentradas, debe cumplir con todos los requisitos del fabricante del acabado de piso y del código de la construcción vigente.

Precauciones

Antes de usar un producto LATICRETE:

- Lea y comprenda la especificación del producto y la hoja de datos de seguridad del material.
- Visite incomx.com.mx para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación.
- Si tiene alguna duda, comuníquese con el Representante Técnico de Ventas local de LATICRETE.
- Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del material.
- Si el clima es frío, evite el tránsito sobre el trabajo terminado hasta que cure por completo.
- Contiene cemento Pórtland y arena de sílice. Puede irritar los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. En caso de que esto ocurra, enjuague la zona afectada con abundante agua.
- No se debe ingerir. La arena de sílice puede provocar cáncer o problemas pulmonares graves. Evite respirar el polvo. Use una mascarilla en áreas con mucho polvo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las especificaciones técnicas y de productos LATICRETE son representativos pero reflejan los procedimientos de las pruebas realizadas en condiciones de laboratorio. El desempeño real en el área de trabajo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas en el área de trabajo presentarán variaciones debido a los factores críticos del lugar de la obra.

Espesor de la aplicación	3 a 38 mm (1/8 a 1 1/2 pulg.)
Se puede pisar	30 a 40 minutos a 21 °C (70 °F)
Resistencia adhesiva a la tracción (ASTM C1583)	3 MPa (435 psi)
Resistencia flexional 28 días de curado (ASTM C1708)	7 MPa (1015 psi)
Resistencia a la compresión 28 días de curado (ASTM C1708)	28 días: 30 MPa (4350 psi)
Tiempo de fraguado (ASTM C1708)	Inicial: de 15 a 20 min. Final: 30 min.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

- Limpie el sustrato para eliminar polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura y toda clase de contaminantes que puedan inhibir la adherencia. No debe usar productos químicos para limpiar el sustrato. Aspire para eliminar todas las partículas sueltas.
- Compruebe la resistencia adhesiva de la superficie del sustrato. Si no se obtiene una resistencia adhesiva mínima de 0.5 MPa (72 psi) o si el sustrato está contaminado, quite los contaminantes mediante medios mecánicos. Vuelva a comprobar la resistencia adhesiva de la superficie.

- Inspeccione la para detectar juntas de contracción, juntas de construcción y grietas en el sustrato que puede estar sometido a movimientos después de la instalación de NXT Parche. Estas se deben mantener como juntas en la superficie nueva.
- Mantenga la temperatura del sustrato entre 4 y 32 °C (40 y 90 °F) durante la aplicación y la temperatura del aire entre 10 y 32 °C (50 y 90 °F) durante el secado. Ventile adecuadamente para obtener un secado uniforme.

Preparación del revestimiento cerámico o terrazo

Asegúrese de que el revestimiento esté firmemente adherido al sustrato. Erosione la superficie en forma mecánica con un disco de carborundo. Lave y enjuague con abundante agua limpia. Deje secar.

Preparación del adhesivo de vinilo no soluble en agua

Raspe los residuos de adhesivo de vinilo no soluble en agua del piso y elimine el exceso de material. Cerciórese de que los residuos de adhesivo restantes estén completamente secos. Los adhesivos solubles en agua deben eliminarse por completo hacia el solado o contrapiso descubierto.

Mezclado

NXT Parche se debe mezclar con 3.1 a 3.3 litros (3.2 a 3.5 cuartos de gal.) de agua por bolsa de 11.3 kg (25 libras). Evite el exceso de agua. Agregue el producto al agua y mezcle durante 2 a 3 minutos con una mezcladora de uso intensivo (650 rpm) hasta obtener una mezcla sin grumos.

Aplicación

Aplique la mezcla sobre el sustrato en un espesor de 3 a 38 mm (1/8 a 1 1/2 pulg.) para todas las superficies. Después del fraguado inicial del material, elimine todas las marcas de traslape, uniones y falta de uniformidad con llana de acero. Debe transcurrir un lapso de 30 a 40 minutos para poder caminar sobre el material.

Instalación del piso

El acabado del piso se puede instalar en solo 40 minutos después de la aplicación, según el espesor, las condiciones de secado y el tipo de acabado del piso. Para obtener instrucciones de instalación e información sobre restricciones, condiciones de humedad y compatibilidad, siempre consulte las recomendaciones del fabricante del acabado del piso.

Recuerde siempre realizar pruebas de rendimiento, idoneidad y compatibilidad de los sistemas de acabado del piso antes de su aplicación. Se deben instalar superficies de muestra, a modo de prueba de campo, que sean representativas de toda la superficie y a fin de realizar pruebas para el uso previsto.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Para obtener información sobre el distribuidor:

Tel.: +52 (477) 928 0740, 41 +52 (477) 761 2074

incomx.com.mx

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES
DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE® y LATAPOXY® sin acabado no requieren mantenimiento, pero el desempeño y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener información sobre el distribuidor:
Tel.: +52 (477) 928 0740, 41 +52 (477) 761 2074
incomx.com.mx

Material sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web: incomx.com.mx A continuación encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE
- DS 663.0E: HYDRO BAN®
- DS 236.0E: 9235 Membrana Impermeabilizante